#### ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-117507

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)5月20日

B 23 B 51/00

S

7528-3C

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

69発明の名称 ドリル

> ②特 願 平1-255416

22出 願 平1(1989)9月29日

⑫発 明 者 脇 平 浩一郎 者 隆 ⑫発 明 朥  $\blacksquare$ 通

兵庫県神戸市垂水区学が丘 4 丁目13-8

保 正

兵庫県加古川市上荘町都台1丁目5-13 兵庫県神戸市西区岩岡町西脇444-5

明 野 ⑫発

敏 男 兵庫県姫路市御国野町御着316-11

四発 明 者 笹山 株式会社神戸製鋼所 创出 顖 人

兵庫県神戸市中央区脇浜町1丁目3番18号

弁理士 青 山 外1名 倒代 理

## BEST AVAILABLE COPY

#### 1. 発明の名称

ドリル

#### 2. 特許請求の範囲

(1). 軸心部に軸方向へ突出した先端刃(1)と、 外周部に軸方向へ突出した羂刃(2)とを有するド リルにおいて、

上記先端刃(1)の刃先角(α)を98~112° の範囲内とし、

上記層刃(2)の刃先角(β)を50~60°の範 **四内とすることを特徴とするドリル。** 

#### 3. 発明の詳細な説明

#### 【産業上の利用分野】

本発明は、ドリルに係り、特に、軸心部の先端 刃と外周部の肩刃とを有する所謂ローソク型ドリ ルに関する。

#### 【従来の技術】

ガラス繊維強化材やアクリル繊維強化材の穿孔 加工を行う場合によくこの種のドリルが用いられ、 一般にはアルミ材用のドリルが用いられている。

この種のアルミ材用ドリルは、被削材が比較的軟 質材であることから、先端刃の刃先角(先端角)が 約90°であり、肩刃の刃先角(肩角)が約40° に設定されている。このドリルをガラス繊維強化 材やアクリル繊維強化材の穿孔加工に用いると、 良好な求心性を有するが刃先強度に難点があり、 刃欠けの発生が多くドリル寿命にバラツキが多く 挺して短寿命である。

また、鋼材用としては、約120°の先端角と 約70°の肩角を有するドリルもあるが、このド リルをガラス繊維強化材やアクリル繊維強化材の 穿孔加工に用いると、求心性に劣るうえに切削ス ラストも大きくなるため、喰付きが悪く、穿孔さ れた穴の真円度にも劣る。さらには肩角が大きす ぎるため、貫通切削でドリルが被削材から抜ける 際の抵抗の変化が大きく、『バリ』の発生や被削材 の破損が著しく、繊維材の『ヒゲ』が残る。

### 【発明が解決しようとする課題】

本発明は、ローソク型ドリルによりガラス繊維 強化材やアクリル繊維強化材の穿孔加工を行う場 合の上述のような技術的過大に鑑み、これを有効に解決すべく創案されたものである。したがって本発明の目的は、ガラス繊維強化材やアクリル繊維強化材の穿孔加工を行っても、求心性に優れて喰付きもよく、加工精度もよく、抜け際の『パリ』、『ヒゲ』の発生や被削材の破損がないドリルを提供することにある。

#### 【課期を解決するための手段】

本発明に係るドリルは、上述のごとき従来技術 の課題を解決し、その目的を達成するために以下 のような構成を備えている。

即ち、軸心部に軸方向へ突出した先端刃と、外 周部に軸方向へ突出した肩刃とを有するドリルに おいて、上記先端刃の刃先角を98~112°の 範囲内とし、上記肩刃の刃先角を50~60°の 範囲内とする。

#### 【作用および発明の効果】

本発明に係るドリルでは、先端角がアルミ材用 よりも大きく且つ鋼材用よりも小さいので、ガラ ス繊維強化材やアクリル繊維強化材の穿孔加工に

関係を示すグラフ図である。第3図および第6図の試験で使用した各ドリルの肩角は55°とし、第4図および第5図の試験で使用した層ドリルの先端角は105°とした。各試験における共通の切削条件は、回転数が2653г.р.a.であり、送り速度は0.04πa/rev、切削長は10πa、ドリル径は12πa、被削材にはFRP(繊維強化プラスチック材)である。各グラフ図から総合的に見て理解できるように、先端角が100°~110°で且つ肩角が50°~60°であるドリルが最も長寿命であり、しかも穴内面相さや『ヒゲ』の発生に関して仕上げ特度が高かった。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明に係るドリルの刃先部分を示す 側面図、第2図は第1図のドリルを軸方向から見 た端面図、第3図は先端角と工具寿命との関係を 示すグラフ図、第4図は腎角と工具寿命との関係 を示すグラフ図、第5図は肩角と『ヒゲ』の発生と の関係を示すグラフ図、第6図は先端角と穴の面 粗さとの関係を示すグラフ図である。 十分な求心性と適度な切削スラストおよび刃先強度が得られる一方、肩角もアルミ材用よりも大きく且つ鋼材用よりも小さくされているので、ガラス繊維強化材やアクリル繊維強化材の穿孔加工に十分な刃先強度が得られ、且つ抜け際の抵抗の変化が鋼材用よりも少なくなり、『バリ』や『ヒゲ』の発生がなく、被削材の破損もなくなる。

#### 【実施例】


以下に本発明の一実施例について、第1図ない し第6図を参照して説明する。第1図は本発明に 係るドリルの刃先部分を示す側面図であり、第2 図は第1図のドリルを軸方向から見た端面図であ る。図中1は先端刃、2は暦刃、3は先端刃1の 逃げ面、4は暦刃2の逃げ面、5はチップ排出溝 である。本実施例ドリルの先端角αは105°で あり、胃角βは55°に設定されている。

第3図は先端角と工具寿命との関係を示すグラフ図、第4図は肩角と工具寿命との関係を示すグラフ図、第5図は肩角と『ヒゲ』の発生との関係を示すグラフ図、第6図は先端角と穴の面組さとの


1 ··· 先端刃、2 ··· 両刃、α ··· 先端刃の刃先角、 β ··· 両刃の刃先角


特 許 出 願 人 株式会社神戸製鋼所 代 理 人 弁理士 青山 葆 (外1名)

3K 1 🖾



第 2 図





# **BEST AVAILABLE COPY**

特開平3-117507(4)

